



www.wearwell.com

## Tapetes para pasillos modulares a cuadros Rejuvenator

### Group 502-R

Los tapetes para pasillos Rejuvenator le ofrecen la opción para crear tapetes ergonómicos con secciones de 2 y 3 pies de ancho y, al mismo tiempo, garantizar las mismas propiedades de limpieza y estética. Nuestros tapetes de 2 x 5 pies y 3 x 5 pies están disponibles para extremos y centros, de modo que puede elegir el largo que desee. Las rampas moldeadas hacia dentro reducen el tiempo y los costos de instalación porque no tienen bordes para unir. ¡Están listos para usarse! Los tapetes para pasillos Rejuvenator confirman el proverbio: "a menudo, la solución más simple es la mejor".

- 100 % de uretano con una capa gruesa externa antidesgaste
- El sistema de encaje positivo profundo mantiene las uniones seguras
- Forma los largos que desee rápidamente
- Biselado de seguridad moldeado hacia dentro
- Espesor total de 5/8 pul.

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                     | Pisos antifatiga                     |
| <b>Medio Ambiente adecuado</b>  | Seco                                 |
| <b>Nivel de personalización</b> | Personalizado 1, largo personalizado |
| <b>Drenaje o Sólidos</b>        | Patrón Sólido                        |
| <b>Compuesto</b>                | Poliuretano                          |
| <b>Reciclado</b>                | <10%                                 |
| <b>Garantía</b>                 | De por Vida                          |

| Property                 | Test / Result                                   |
|--------------------------|---|
| Inflamabilidad           | MVSS 302/Clasificación "A"                      |
| abrasión Taber           | Norma federal 191/Pérdida de 1 % a 1,000 ciclos |
| Rango de temperatura     | De -50 a 250 °F                                 |
| Coefficiente de Fricción | ASTM F1677/Seco: COF = 0.75/Húmedo: COF = 0.28  |
| compresión de Deflexión  | ASTM D 395/30 minutos 5.67/24 horas 1.42        |
| resistencia al desgarro  | No disponible                                   |
| Valoración esd           | No disponible                                   |
| resistencia dieléctrica  | No disponible                                   |

| Número de parte | UPC          | Color | Grosor | Dimensiones | Parte común | UOM |
|-----------------|--------------|-------|--------|-------------|-------------|-----|
| 502.58x2x5CBK   | 715411003587 | Black | 0.625  | 2' x 5'     | Y           | EA  |
| 502.58x2x5EFBK  | 715411003020 | Black | 0.625  | 2' x 5'     | Y           | EA  |
| 502.58x2x5EMBK  | 715411003488 | Black | 0.625  | 2' x 5'     | Y           | EA  |
| 502.58x3x5CBK   | 715411046775 | Black | 0.625  | 3' x 5'     | Y           | EA  |
| 502.58x3x5EFBK  | 715411046621 | Black | 0.625  | 3' x 5'     | Y           | EA  |
| 502.58x3x5EMBK  | 715411046737 | Black | 0.625  | 3' x 5'     | Y           | EA  |